



EN 13859-1 Flexible sheets for waterproofing
Part 1: Underlays for discontinuous roofing.
EN 13859-2 Flexible sheets for waterproofing
Part 2: Underlays for walls.

Declaration of conformity no. 40/2011

50m x 1,50m = 75m²



superdach 150

06.06.2013

CZ Střešní difuzní folie

GB Roof underlay

F Ecran sous toiture

I Guaina traspirante

NL Dak folie

GR Στεγανωτική μεμβράνη

RUS Паропроницаемая мембрана

UA Гідроізоляційні наплавні мембрани







HUN Tetőfólia

SK Podstrešná difúzni fólio


PL Membrana dachowa

D Unterspannbahn


superdach 150



Pojistné hydroizolační folie **Superdach** mohou být pokládány přímo na bednění. Pokládka se provádí souběžně s okapovou hranou, poříštěná strana je strana horní a směřuje ke krytině. Minimální přesah pásu je 10 cm. Podélné nastavení pásů by mělo být provedeno pod kontralátí, doporučujeme je přelepit opravnou páskou **Superdach**. Pojistná hydroizolační folie je v okapní hraně vyvedena pod kontralátí na okapové prkno opatřené okapnicí nebo přímo na plechovou okapnici.




Při pokládce pojistné hydroizolace **Superdach** by mělo být použito přeložení pásu 15 cm (při položení přímo na bednění). Pokud je sklon střechy menší než 22°, pás přeložení by měl být alespoň 20 cm.



Použití pojistných hydroizolací **Superdach** je určeno pro takzvané bezpečné sklonky střešních krytín, v případě nedodržení těchto sklonů je třeba se řídit podle ustanovení Pravidel pro navrhování a provádění střech, Čechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR.

U dvoupláštových střech zateplených až k vrcholu hřebene doporučujeme přesah min. 20 cm přes hřeben, aby bylo omezeno vnikání vody v tomto místě.




Překłady, otvory nebo poškození membrány **Superdach** by měly být doplněny vhodnou lepicí páskou. Napojení na jiné prvky střechy - (například na střešní okno, zdivo) by mělo být utěsněno silikonem nebo butylovou lepicí páskou.


Je třeba se vyvarovat potřísnění ropnými látkami a kontaktu s čerstvou impregnační dřeva, toto může vést k poškození funkce pomocné hydroizolační folie.

Always avoid spilling motor oil on roof underlay (i.e. from chain saw) and prevent from contacting the membrane with impregnated boards still wet from wood preservatives as it may cause serious damage to the roof underlay.

povoleno, allowed



zakázáno, prohibited



CE		
11		
EN 13859-1 EN 13859-2		
střešní difuzní folie - kontaktní / Breathable roof membrane		
Materiál / Material	polypropylén / polypropylene	
Skladba / Composition	4	
Tloušťka / Thickness	0,70 mm	
Hmotnost / Weight	150 g/m2 (+/-15)	
Použití na plně bednění / Use with full boardning	ANO / POSSIBLE	
UV stálost / UV resistance	6 týdnů / max. 6 weeks	
Role / Dimensions	1,5 m x 50 m	
Reakce na oheň / Reaction to fire	Třída F / Class F	
Odolnost proti vodě / Resistance to water penetration		
před umělým stárnutím / before artificial ageing	W1	
po umělém stárnutí / after artificial ageing	W1	
Pevnost v tahu / Tensile strength	podélná / MD	příčná / CD
před umělým stárnutím / before artificial ageing	260 N/50 mm	125 N/50 mm
po umělém stárnutí / after artificial ageing	230 N/50 mm	80 N/50 mm
Protažení / Elongation	podélná / MD	příčná / CD
před umělým stárnutím / before artificial ageing	65%	75%
po umělém stárnutí / after artificial ageing	50%	55%
Pevnost proti natržení / Tear resistance	120 N	150 N
Pružnost / Flexibility at low temperature (pliability)	-40°C	
Propustnost vodních par / Water vapour permeability		
Lyssystem 23°C/85%RH	1400 g/m2x 24h	
Lyssystem 38°C/85%RH	3200 g/m2x 24h	
Difúzní tloušťka (Sd) / Water vapour diffusion Sd	0,03 m	
Teplotní stabilita / Temperature resistance	od -40°C do +80°C / from -40°C to +80°C	

průměrné hodnoty / average values