




EN 13859-1 Flexible sheets for waterproofing
Part 1: Underlays for discontinuous roofing.
EN 13859-2 Flexible sheets for waterproofing
Part 2: Underlays for walls.

Declaration of performance no. 527/2019

50m x 1,50m = 75m²



superdach 170

02.01.2019

CZ Střešní difuzní folie

GB Roof underlay

F Ecran sous toiture

I Guaina traspirante

NL Dak folie

GR Στεγανωτική μεμβράνη

RUS Паропроницаемая мембрана

UA Гідроізоляційні наплавні мембрани



HUN Tetőfólia

SK Podstrešná difúzni fólio


PL Membrana dachowa

D Unterspannbahn


superdach 170



Pojistné hydroizolační folie Superdach mohou být pokládány přímo na bednění. Pokládka se provádí souběžně s okapovou hranou, potíštěná strana je strana horní a směhuje ke krytině. Minimální přesah pásů je 10 cm. Podélné nastavení pásů by mělo být provedeno pod kontralatí, doporučujeme je přelepit opravnou páskou Superdach. Pojistná hydroizolační folie je v okapní hraně vyvedena pod kontralatí na okapové prkno opatřené okapnicí nebo přímo na plechovou okapnici.




Při pokládce pojistné hydroizolace Superdach by mělo být použito přeložení pásu 15 cm (při položení přímo na bednění). Pokud je sklon střechy menší než 22°, pás přeložení by měl být alespoň 20 cm.




Použití pojistných hydroizolací Superdach je určeno pro takzvané bezpečné sklonu střešních krytin, v případě nedodržení těchto sklonů je třeba se řídit podle ustanovení Pravidel pro navrhování a provádění střeš, Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR.

U dvouplášťových střeš zateplených až k vrcholu hřebene doporučujeme přesah min. 20 cm přes hřeben, aby bylo omezeno vnikání vody v tomto místě.



Příklady, otvory nebo poškození membrány Superdach by měly být doplněny vhodnou lepicí páskou. Napojení na jiné prvky střešy - (například na střešní okno, zdívo) by mělo být utěsněno silikonem nebo butylovou lepicí páskou.



Je třeba se vyvarovat potřísnění ropnými látkami a kontaktu s čerstvou impregnační dřeva, toto může vést k poškození funkce pomocné hydroizolační folie.

Always avoid spilling motor oil on roof underlay (i.e. from chain saw) and prevent from contacting the membrane with impregnated boards still wet from wood preservatives as it may cause serious damage to the roof underlay.

 UV stálost / UV resistance: 7 týdnů / max. 7 weeks concerns average yearly radiation in the Central European climate	 Nútno skladovať uvnútri. / The product should be stored indoors.	 Neskladovať v blízkosti zdroja tepla a ohně. / Should be stored away from the heat source and fire.	 Nútno skladovať v suchém a zastráženom priestore. / Should be stored in dry, covered areas, sheltered from the sun.	 Nevystavovať skladované zboží priamemu slnku. / Do not expose to weather conditions
---	---	---	--	--



numery jednotki notyfi kowanej / Numbers of notified unit: 1023, 1454

Producent / Zakład produkcyjny: mdm NT sp. z o.o. • ul. Bestwińska 143 • 43-346 Bielsko-Biała • Poland

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / Declaration of performance: 642/2019

EN 13859-1:2010

EN 13859-2:2010

Superdach 170

Zamierzone zastosowanie / The intended use / Nutzung	Wodoszczelna, paroprzepuszczalna membrana do nieciągłych pokryć dachowych i ścian / Flexible sheets for waterproofing - underlays for discontinuous roofing and wall cladding / Wasserdichte, dampfdurchlässige Membrane für diskontinuierliche Dach- und Wandbedeckung	
Reakcja na ogień / Reaction to fire / Brandverhaltens	Klasa F / Class F / Klasse F	
Giętkość w niskiej temperaturze / Flexibility at low temperature (pliability) / Flexibilität bei niedrigen Temperaturen	-40°C	
Współczynnik Sd / Water vapour diffusion Sd / Wasserdampfdurchlässigkeit Sd – Wert	0,03 m (+0,015/-0,015)	
Odporność na przesiąkanie wody / Resistance to water penetration / Widerstand gegen Wasserdurchlässigkeit	W1	
przed sztucznym starzeniem / before artificial ageing / vor der künstlichen Alterung	W1	
po sztucznym starzeniu / after artificial ageing / nach künstlicher Alterung	W1	
Wytrzymałość na rozciąganie / Tensile strength / Maximale Zugkraft	wzdłuż / MD / längs	w poprzek / CD / quer
przed sztucznym starzeniem / before artificial ageing / vor der künstlichen Alterung	320 N/50 mm (± 80)	210 N/50 mm (± 60)
po sztucznym starzeniu / after artificial ageing / nach künstlicher Alterung	255 N/50 mm (± 55)	150 N/50 mm (± 50)
Wydłużenie / Elongation / Verlängerung	wzdłuż / MD / längs	w poprzek / CD / quer
przed sztucznym starzeniem / before artificial ageing / vor der künstlichen Alterung	95% (± 70)	125% (± 75)
po sztucznym starzeniu / after artificial ageing / nach künstlicher Alterung	50% (± 25)	60% (± 25)
Wytrzymałość na rozdzielanie / Tear resistance / Maximale Zugkraft (Nagel)	wzdłuż / MD / längs	w poprzek / CD / quer
	190 N (± 60)	255 N (± 85)

wartości średnie / average values

Opis produktu / description of product	
Gramatura / Weight / Flächengewicht	160 g/m² (± 15)
Grubość folii / Thickness / Dicke	0,65 mm
Wymiary folii / Dimensions / Dimensionen	1,5 m x 50 m
Material / Material / Material	Polipropylen / Polypropylene / Polypropylen
Ilość warstw / Composition / Schichtenanzahl	3
Odporność na działanie temp. / Temperature resistance / Temperatureinsatzbereich	od / from / ab -40°C do / to / bis +80°C
Paroprzepuszczalność / Water vapour permeability / WDD-Stromdichte	
Lyssystem 23°C/85%RH	1400 g/m² x 24h (± 200)
Lyssystem 38°C/90%RH	3200 g/m² x 24h (± 400)
Substancje niebezpieczne / hazardous substances / gefährliche Stoffe	Brak / none / nicht vorhanden
Możliwość stosowania na dachu z pełnym deskowaniem / Use with full boardnig / Geeignet für geschaltete Dächer	